

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Varmforsinkede, kaldvalsede stålplater, belagt med 20µm aluzink og epoksy på begge sider.

På oversiden er Decra Classic og Decra Stratos påført et akrylbelegg bestrødd med steingranulat i forskjellige farger, med ytterligere et toppsjikt med klar akryl. Overflaten på Decra Elegance består av en skinnende eller matt pulverlakk. Undersiden har polyesterbelegg.

Platene er prøvet for snølast 21 kN/m² uten deformasjon. Decra har god beskyttelse mot kantkorrosjon fordi alle snittflater er belagt med akryl.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Fargekode: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og mosevekst fjernes med en stiv kost, for eksempel piazzavakost (ikke stålbørste).

Ved forekomst av mose og grønske anbefaler vi bruk av Icopal Grønskefjerner, et ferdig blandet middel. Icopal Grønskefjerner påføres med en rengjort pumpeprøyte eller sprayflaske en dag det er oppholdsvær. Temperaturen må være minimum + 10 °C. Høy temperatur øker effekten. Når grønske/mose er brutt ned (blitt brun) spyles overflaten med vannslange, høytrykkspyler (maksimalt 100 bar) eller koster forsiktig. Virkningens varighet er avhengig av stedlige forhold.

Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, helst to ganger pr. år. Kontroller evt. luftehatter og beslag for mekaniske skader (snø, is etc.)

NB! For å unngå deformasjon på takpannene når man går på taket, må man alltid trække i bunnen av takpannen og på det punktet hvor pannen har kontakt med lekten under (dvs. i forkant av takpannen).

Bruk gummisko med sklisikre såler. Ved snørydding, unngå å skrape overflaten. Det skal alltid ligge igjen 15-20 cm snø på taket.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Evt. Avskalling av steinbelegget må alltid raskest mulig repareres med Decra reparasjonssett.

Icopal as

Asfalt takbelegg, undertak

1020

Decra takpanner

NOBB modulnr.10203305*

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 50 år, forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisning for drift og vedlikehold følges.

Garanti

–Det gis 30 års garanti på produktet, forutsatt at produsentens vilkår for garanti oppfylles.

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

–

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

–

Emisjon

–

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Øvrige opplysninger

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Icopal AS
Organisasjonsnr.	NO 911 671 549 MVA
Postadresse	Postboks 55
Postnr. og poststed	1477 Fjellhamar
Telefon	67 97 90 00
E-post	icopal.no@icopal.com
Internettadresse	www.icopal.no

* Informasjonen gjelder for følgende NOBB moduler: 10203305 og 10203347

