



FDV-DOKUMENTASJON

september 09

Icopal as

Asfalt takbelegg, undertak

1024

Takshingel

NOBB modulnr. 30166599*

FDV-m30166599*

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Icopal Takshingel har glassfiltstamme som er upåvirkelig av fuktighet. Stammen er impregnerert og belagt med spesialasfalt.

I overflaten er det nedvalset farget skifer, som setter farge på produktet og beskytter asfalten mot aldring.

Kraftkleber på shingelens forside sikrer effektiv nedklebing av shingeltungene. Plastfolie på shingelens bakside hindrer sammenklebing i pakkene.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 30 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og mosevekst fjernes med en stiv kost, f.eks. piazzavakost (ikke stålbørste). Større forekomster av mosebegrøing kan fjernes med hageslange og f.eks. klorin blandet med 3-4 deler vann. Midlet sprøytes, kastes eller rulles på taket en dag det er pent vær - og hvor det er meldt pent vær noen dager fremover. Dette for at midlet ikke skal vaskes bort av regn før det har fått tid til å virke. Denne behandlingsmetoden har en virkningstid på 2-3 år.

Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, helst to ganger pr. år. Utsatte steder som møne, avslutninger og overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekkdannelser.

Unngå å gå på taket på varme sommerdager.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Eventuelle skader kan repareres med en lapp av samme type takshingel limt til underlaget med asfaltlim eller Icopalkitt. Større skader/utskifting må utføres av taktekker. Takshingel må aldri males eller smøres.

Fuktbestandighet

Dette produktet påvirkes ikke av fukt.



FDV-DOKUMENTASJON

september 09

Icopal as

Asfalt takbelegg, undertak

1024

Takshingel

NOBB modulnr. 30166599*

FDV-m30166599*

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

–

Emisjon

–

Miljømerking

Miljødeklarasjon Type III.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

–

4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Asfalt.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1619 | 0700 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Icopal as
Organisasjonsnr.	NO 911 671 549 MVA
Postadresse	Fjellhamarveien 52
Postnr. og poststed	1472 Fjellhamar
Telefon	67 97 90 00
E-post	icopalservice@icopal.no
Internettadresse	www.icopal.no

cmh / 5.3.3

R0/G102/B255

Erstatter datablad datert juni 03